CRC EP FOOD GREASE FPS

Смазка консистентная низкотемпературная

H1

Ref.: 32457 - 400 g

1. Общее описание

Обеспечивает длительную смазку на технологическом оборудовании пищевой промышленности, где возможен случайный контакт с пищевой продукцией. Классификация NLGI 2. Обеспечивает антикоррозионную защиту во влажной среде. Обладает прекрасными противоизносными свойствами. Продлевает интервалы между смазками и срок службы компонентов.

2. Свойства

- Широкий спектр рабочих характеристик позволяет стандартизировать один продукт для многих видов безопасного применения в пищевой промышленности.
- Обеспечивает долговременную смазку в широком температурном диапазоне.
- Прекрасные противоизностные свойства, продлевающие интервалы между смазываниями.
- Исключительная степень водостойкости, обеспечивающая хорошую защиту от корроз
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1 (зарегистрирован за №139907) для использования в пищевой промышленности.

3. Применение

- Смазка специально разаботана для широкого спектра применения в пищевой промышленности в условиях:
  влажной и насыщенной парами среды
  большой нагрузки
  наличия пыли и других загрязнений
- Подходит для подшипников скольжения и качения, а также для поверхностей скольжения.

4. Инструкция

- CRC EP Food Grease может наноситься вручную с помощью кисти или с использованием стандартного пистолета для смазки.
- Никогда не смешивайте с другими смазками.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

На основе имеющихся в настоящий момент данных и информации, полученной от наших поставщиков, оценка данного продукта показывает, что в нем не содержится ореховых масел и их производных.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Зарегистрированный допуск NSF	№139907 Кат. H1	
Внешний вид	Белая липкая смазка	
Классификация NLGI	2	
Загуститель	Алюминий	

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

Температура каплепадения	> 230°	
Базовое масло	PAO (полиальфаолефин)	
Вязкость базового масла	160 mm²/s (@ 40°C)	
Проба на медную пластинку	Отрицательная	
Вымываемость водной струей (ASTM D1264) при 38°C	< 1% максимум	
Стойкость к коррозии в динамических условиях (EMCOR)	0-0	
Нагрузка сваривания на 4-х шариковой машине с маслом Shell	4000 N	
DIN 51502	KHC2R-40	
dN-фактор (скоростной фактор)	400.000	
Температурный интервал действия	-50°C до +165°C	

6. УПАКОВКА

Емкость: 6 x 400 г картридж

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com