





- Нанесите тонкий слой средства.
- Для приработки роликовых подшипников и подшипников скольжения, отполируйте нанесенный продукт сухой тканью. Удалите любые излишки.
- Для приработки новых зубчатых колес и шестеренок: дайте зубчатым колесам поработать на низкой скорости и с небольшой нагрузкой (напр., двигая рукой) без использования смазки. Затем заполните систему смазкой.

**Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.**

## 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Температурный диапазон	-30°C до +650°C	
Допустимая нагрузка (Износ Четырех Шаров (DIN 51350))	7.000 N	
Температура воспламенения	Менее 0° C	

## 6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

